

BLOWERPROOF LIQUID TYÖOHJE

Blowerproof Liquid on tarkoitettu rakenteiden tiivistämiseen ilmapuotoja vastaan. Korjaus tulee toteuttaa aina huomioiden tiivistyksen vaikutus rakenteiden toimintaan sekä tilan ilmanvaihtoon. Tuote on saatavissa sekä valkoisena että sinisenä. Sininen massa muuttuu kuivuessaan mustaksi. Blowerproof Liquid tarttuu erilaisiin rakennusmateriaaleihin kuten puuhun, betoniin, Codex Hydrostop-vedeneristyskankaaseen ja se on yhteensopiva Uzin-tiivistysjärjestelmän tuotteiden kanssa.

- Epätasaiset alustat tai kolot ja läpiviennit voidaan täyttää ensin Uzin NC 182-pikatasoitteella. Pölyävät pinnat voidaan pohjustaa erikseen Uzin PE 360 -dispersiopohjustimella.
- Blowerproof Liquid voidaan levittää ruiskuttamalla suoraan käsiteltävälle pinnalle. Käsittely tehdään yleensä kahteen kertaan. Toinen kerta voidaan tehdä yleensä noin tunnin päästä, kun ensimmäinen kerros on kuiva. Työssä käytetään korkeapaine-ruiskua, paine 150 bar, suutinkoko esim. Graco 517. Ruiskutuksen jälkeen työkalut tulee pestä välittömästi miedolla saippualliuoksella kahteen kertaan. Erityishuomiota tulee kiinnittää suodattimien puhdistamiseen.
- Jos alustassa on isoja halkeamia tai tiivistetään esim. ikkunoiden karmirakenteita, voidaan ensimmäisen levityskerran jälkeen asentaa pintaan Codex BST 75 tai BST 150 kumibutyylinauha. Näin varmistetaan reuna-alueen tiiviys.

- Käsitellyt pinnat voidaan tarvittaessa tasoittaa Uzin NC 182-pikatasoitteella tai maalata soveltuvalla maalilla.
- Käytä suojalaseja ja hengityssuojaimia ruiskutuksen aikana.

Lisätietoja tuotteistamme saa teknisestä neuvonnastamme:
p. 09-5102 517

|Betton Oy | Fallåker 1 D | 02740 Espoo | puh. 09 5102 517 | www.betton.fi|

