

OMNIGUARD FR

LEVITYS

ruiskulla



tai telalla

Väliaikainen, irrotettava suojamuovi, jolla on palonestoaineen ominaisuuksia. Käytetään imemättömille, päällystetyille ja lasitetuille pinnoille, levitetään korkeapaineruiskulla tai telalla.

TUOTEKUVAUS

OMNIGUARD FR ON vesipohjainen, käyttövalmis neste, joka perustuu polymeeriemulsio teknologiaan. Tuote levitetään korkeapaineruiskulla tai pitkäkarvaisella telalla. Se kuivuu nopeasti irrottavaksi ja joustavaksi suojamuoviksi ja sopii käyttöön, jossa vaaditaan palonesto-ominaisuuksia. Muovi suojaa imemättömiä pintoja erilaisia vahinkoja vastaan, joita voi sattua rakennustöiden aikana. Kun rakennustyö on päättynyt, suojamuovin voi helposti irrottaa eikä se jätä jälkiä. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

HYÖDYT

- » Säästää rahaa: Täydellinen ja tehokas suoja vahingoille, joita voi tapahtua rakennustyön aikana.
- » Säästää aikaa: helppo ja nopea levitys korkeapaineruiskulla tai telalla.
- » Ei sisällä liuottimia.
- » Sekä sisä- että ulkokäyttöön, lyhyt- ja pitkäaikaiskäyttöön.
- » OMNIGUARD FR suojamuovi ei irtoa tuulessa.
- » OMNIGUARD FR hylkii tulta. Siitä ei synny myrkyllisiä kaasuja palaessa.

KÄYTTÖ

Ennen käytön aloittamista:

- » Kokeile tuotetta pienelle alueelle telalla; irrota kolmen päivän kuluttua ja arvioi väri, kiilto sekä irrotus.
- » Teippaa ilmastointikanavat yms.
- » Omniguard FR on heti käyttövalmis. Ravista seoksen tasaamiseksi; älä lisää liuotteita tai vettä.

Käyttö:

- » Minimivaatimus: T: > 5°C; kuiva pinta; älä käytä tuotetta sateella tai jos sadetta on luvassa 24 tunnin sisällä levityksestä.
- » Sopivan ruiskun löytämiseksi: ota yhteyttä: info@betton.fi
- » Levitä tarpeeksi paksu kerros OMNIGUARD FR-emulsiota varmistaaksesi, että suojamuovi irtoaa helposti ja suojaa kunnolla. Suojaus; 0,6 - 0,7 kg/m² tai noin 600 to 700 mikronia on sopiva lähes kaikkeen käyttöön. Tarkista levityksen paksuus märkäkalvomittarilla. Mikäli vahinkojen riski on suuri, levitä 1 kg/m² tai 1000 mikronia, kahdessa kerroksessa, levitä toinen kerros, kun ensimmäinen ei enää ole tahmea.
- » Jos levität tuotteen telalla, käytä pitkäkarvaista telaa ja levitä aina kaksi kerrosta; toinen kerros sen jälkeen, kun ensimmäinen ei tunnu tahmealta.
- » Lämpötilasta, ilmankosteudesta, ilmastoinnista sekä levityksen paksuudesta riippuen, suojamuovin pinta on tarttumaton 0,5-8 tunnin sisällä levityksen jälkeen; koko kuivumisaika on 4-48 tuntia ja sen aikana tuote ei saa olla kontaktissa sateen tai veden kanssa eikä < 5°C lämpötilassa.
- » Mikäli tuote levitetään sisätiloissa, varmista riittävä ilmastointi.
- » Puhdistusmateriaali: heti käytön jälkeen vedellä.
- » Irrota OMNIGUARD FR suojamuovi rakennustöiden loputtua.



www.betton.fi

Etelä-Suomi
0400 499 096Keski-Suomi
050 4090 094Oulu ja Lapin Lääni
0400 581 146Länsi-Suomi
0400 275 274

OMNIGUARD FR

LEVITYS

ruiskulla



tai telalla

TEKNISEET TIEDOT

- » Ulkonäkö: valkoinen/kellertävä;
- » Kulutus: 0,6 – 0,7 kg/m² (suuntaa antava)
- » Tiheys : +/- 0,95 kg / L;
- » Suojamuovoin ominaisuudet: puoliksi läpinäkyvä, joustava, kestävä;
- » Säänkesto: 4-48 tuntia (riippuen lämpötilasta, pintamateriaalista sekä kerroksen paksuudesta);
- » Varastointi: 5 – 20 °C; säilytä poissa suorasta auringonvalosta;
- » Säilyvyys: 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

SERTIFIKAATTI



TUTKIMUSKOHDE	STANDARDI	TULOS
Liekkien hylkivyyys	EN ISO 11925-2	<150 mm
Tuleen reagointi	EN ISO 11925-2	EI
Myrkylliset kaasupäästöt (600°C)	BS 6853 ANNEX B.2 NFX 70 – 100 (2006) –	R-ARVO: 0,29

PAKKAUS

10kg astia - Lava: 44 x 10 kg (eurolava)
120kg tynnyri – Lava: 3 x 120kg (eurolava);

TURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä. Suojalaseja, kasvomaskia, hansikkaita ja suojavaatteita käytettävä levityksen aikana. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee kylmällä vedellä noin 10 min ajan ja ota yhteyttä lääkäriin.

EXTRA

- » Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja OMNIGUARD FR tuotteesta. Voimme myös opastaa työmaalla.
- » HEVADEX:iä tai maahantuojaia ei voi pitää vastuussa vahingoista tuotteiden pinnoilla, jotka on suojattu OMNIGUARD FR suojamuovilla.

Päiväys: 24/05/2017

Kaikki informaatio on annettu hyvässä tarkoituksessa ilman erillistä takuuta. Tuotteen käyttö ja levitys ovat ulkopuolella tehtaan valvonnan ja siksi vastuu käytöstä on asiakkaalla/urakoitsijalla. Jos epäilet tartuntaa tee ensin koealue. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tuotteet valmistetaan aina noudattaen erillistä laadunvalvontaa. Hevadex bvba varaa oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Käyttäjän tulee aina varmistaa tuotteen oikea käyttö viimeisimmästä teknisestä tiedotteesta. (24.5.2017; versio 1; PR)



www.betton.fi

Etelä-Suomi
0400 499 096Keski-Suomi
050 4090 094Oulu ja Lapin Lääni
0400 581 146Länsi-Suomi
0400 275 274