

Yleistekstiililiima

UZIN UZ 57

Yleisliima kaikille tekstiilipäällysteille

Käyttö:


Hyvän tartunnan omaava, vähäpäästöinen dispersioliima jossa loistava loppulujuus. Soveltuu useimmille tekstiilipäällysteille, mukaanlukien jäykät ja vaikeasti asennettavat matot, sisäkäyttöön.

Soveltuu:

- ▶ Tekstiilipäällysteet useimmilla taustamateriaaleilla, polyesteri, polypropyleeni, kuitukangas yms
- ▶ Kudotuille, kutustumattomille huopapäällysteille, lateksitai villahuopataustaisille luonnonkuitupäällysteille, myös jäykille materiaaleille
- ▶ Huopataustaisille PVC ja pehmustetuille vinyyli-päällysteille
- ▶ Imukykyisille alustoille
- ▶ UZIN asennus ja eristysmateriaaleille
- ▶ Kotitalouden, julkisiin ja teollisuuden kohteisiin esim. hotellit ja laivat
- ▶ Soveltuu käytettäväksi vesikiertoisien lattialämmityksen kanssa
- ▶ Kalustepyörienkesto, DIN EN 12 529
- ▶ Kestää yleisimmät lattianpesuaineet

Edut:

Erinomainen dispersioliima keikenlaisiin tekstiilipäällysteliimauksiin. Märkäliimauksessa yhdistyvät hyvä tartunta, säiemuodostus, ja lopputartunta. EC 1 PLUS takaa työturvallisuuden, puhtaan sisäilman ja ympäristöystävällisyyden.



Koostumus: Modifioituja polyakrylaattipolymeerejä, kasvi-pohjaisia hartseja, vaahdonestoaineita, jäykentimiä ja muita lisäaineita, mineraalisia täyteaineita, vettä.

- ▶ Lähes kaikille tekstiilipäällysteille
- ▶ Helppo levitettävyyys
- ▶ Hyvä tartunta
- ▶ Hyvä säiemuodostus
- ▶ Hyvä alku- ja loppulujuus
- ▶ Liuotteeton
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS/Erittäin vähäpäästöinen

Tekniset tiedot:

Pakkaus:	muoviastia
Pakkauskoko:	14 kg
Säilyvyys:	vähintään 12 kk
Väri:	beige-valkoinen
Menekki:	300 – 550 g/m ²
Työstölämpötila:	min. 15 °C lattian tasolla
Avoin aika:	5 – 15 minuuttia*
Työstöaika:	noin 20 minuuttia*
Kävelyn kestävä:	24 tuntia*
Lopullinen lujuus:	3 vrk.*

* 20 °C lämpötilassa ja ilman kosteus 65 %.

Myynti ja markkinointi Suomessa:

Betton Oy | Juhana Herttuan puistikatu 4 | 20200 TURKU
Puh. 02-2844 770 | Fax 02-2534 925 | www.betton.fi

Alustan kunnostus:

Alustan tulee olla ehjä, tasainen, kuiva, halkeilematon, puhdas ja vapaa aineista, jotka saattavat heikentää tartuntaa.

On syytä tehdä koeliimaus, jos alustan kunto aiheuttaa epävarmuutta. Imuroi alusta huolellisesti, pohjusta ja tasoita alusta.

Valitse kohteen alustaan sopiva UZIN pohjuste ja tasoite.

Anna pohjustimen ja tasoitteen kuivua kokonaan. Hio pinta tarvittaessa ja puhdista se, poista mahdolliset epäpuhtaudet ennen levitystä imemättömälle alustalle.

Huomioi tekniset tiedotteet.

Levitys:

1. Levitä liimaa tasainen kerros oikealla liimakammalla alustalle (katso menekkitaulukko). Anna kuivua osittain, riippuen suunnitellusta liimaustavasta, liiman määrästä, ilmankosteudesta, alustan imevyydestä sekä mattotyypistä. Levitä liimaa vain sen verran, kun pystyt työstöajan puitteissa päällystämään.
2. Asenna päällyste ja hierrä tai jyrää päällyste alustaan. Annan pinnoitteen asettua 20 – 30 minuuttia ja toista hierto tai jyräys.
3. Poista liimajäämät tuoreeltaan lämpimällä vedellä.

Menekkitaulukko:

Pinnoitteen tausta	Liimakampa	Menekki*
Sileä, kevyt kuviointi	A 2	300 – 350 g/m ²
Kuvioitu	B 1	350 – 450 g/m ²
Karkea	B 2	500 – 550 g/m ²

*20 °C/68 °F ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa tasoitetulla alustalla liiman ollessa saman lämpöistä.

Tärkeitä vinkkejä:

- ▶ Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakauksessa oikein säilytettynä. Suojattava jäätymiseltä. Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö mahdollisimman pian.
- ▶ Optimaalinen työstölämpö on +18 – 25 °C, lattian lämpötila yli +15 °C ja suhteellinen kosteus alle 65 %. Alhainen lämpötila ja korkea kosteus pidentävät ja korkea lämpötila ja alhainen kosteus nopeuttavat reaktiota, työstö- sekä kuivumisaikaa.
- ▶ Kosteaa alusta saattaa aiheuttaa tuoksuja ja vapauttaa päästöjä sisäilmaan. Siksi on tärkeää, että tasoitekerros on kuiva ennen pinnoitusta.
- ▶ UZIN UZ 57 on saanut ruorimerkin osoituksena siitä, että on otettu huomioon kansainväliset vaatimukset MED (Marine equipment directive) Max. 400 g/m²
- ▶ UZIN UZ 57 voidaan käyttää myös seinäpinnoitteen kiinnitykseen. Käytä tällöin lampaanvillatela ja levitä liima oikealla liimakammalla ja anna sen kuivua osittain. Asenna seinäpäällyste ja paina se kiinni voimakkaasti korkkilastalla. Haastavissa kohteissa voit käyttää myös UZIN WK 222 liuotteetonta konaktiliimaa.

Käyttöturvallisuus:

Liuotteeton. Ei syttyvää. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta työn aikana.

EMICODE EC 1 PLUS – Erittäin vähäpäästöinen, ei aiheuta sisäilmaan formadehyli tai VOC päästöjä. Aine on kovetuttuaan tuoksuton ja vaaraton. Parhaat edellytykset hyvälle sisäilman laadulle saadaan käyttämällä oikeita työmenetelmiä ja olosuhteita sekä noudattamalla tuotteiden kuivumisajoista annettuja ohjeita.

Jätteidenkäsittely:

Mikäli mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Huolellisesti tyhjennetyt astiat ovat kierrätysmateriaalia. Tuotejäämät annetaan kuivia, jonka jälkeen ne voidaan hävittää normaalina rakennusjätteenä.