

# Europur 1108

Yksikomponenttinen, elastinen ja UV-säteilyn kestävä terassi- ja parvekelattiapinnoite.

## YLEISTÄ

Europur 1108 on käyttövalmis, värjätty yksikomponenttinen polyuretaanipinnoite. Valmis pinta on sellaisenaan siisti ja helppohoitoinen. Pinnan ulkonäköä voidaan muunnella käyttämällä kosteudenkestäviä värihiutaleita.

## KÄYTTÖALUE

Europur 1108 -pinnoitetta käytetään suojaamaan ja vesieristämään betonilattioita, parvekkeita ja kävelytasoja. Tuotetta voidaan käyttää betonin tai sementtipohjaisen tasoitteen päällä.

## EDUT

### Ulkonäkö

- siisti, helposti puhtaana pidettävä pinta
- hiutaleilla voidaan muunnella ulkonäköä

### Kestävä

- sään- ja UV-säteilynkestävä
- elastinen, silloittava

### Edullinen

- hyvä peittokyky
- helppo ja nopea levittää

## VÄRI, PAKKAUS

### Värit

Vakioväri on betoninharmaa (RAL 7032). Muut värit saatavina vähintään 300 kg:n erissä. Tarkista värien saatavuus ja toimitusaika maahantuojalta.

### Hiutaleet

Valmiin pinnan ulkonäköä voidaan muunnella käyttämällä värihiutaleita.

### Pakkaus

12,5 kg peltiastia

## MENEKKI

Materiaalin menekki riippuu alustan karheudesta ja lämpötilasta. Arvioitu menekki on n. 600 g/m<sup>2</sup>/kerros. Suositus; kaksi kerrosta. Arvot vastaavat sileää alustaa ja lämpötilaa +5 - +25 °C. Karkeampi alusta ja matalampi lämpötila nostavat menekkiä ja pidentävät kuivumisaikaa. Enimmäispaksuutta (1 mm) ei saa ylittää.

<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Menekki:	n. 600 g / m <sup>2</sup> / kerros, suositus 2 kerrosta
Shorekovuus	94
Työstettävyysaika (+20 °C):	60 min
Pölykuiva:	2 h
Kovettumisaika:	24 h
Täysi kemiallinen sitoutuminen:	7 vrk
Murtovenymä	Yli 200 %
Vesihöyryn läpäisy:	6000 (μH <sub>2</sub> O)
Tartuntalujuus (DIN 53504)	2 N / mm <sup>2</sup>

Kaikki testit on suoritettu valvotuissa olosuhteissa +21 °C.

### **VARASTOINTI**

Materiaali tulee säilyttää avaamattomana, suojattuna kosteudelta ja pakkaselta. Europur 1108 säilyy vähintään 6 kk:n suljetussa alkuperäisessä astiassa.

### **ALUSTA**

Alustan tulee olla luja ja puhdas. Epäpuhtaudet, kuten öljy, rasva, pöly tai irtoaines poistetaan. Alustan kosteuden tulee olla alle Rh 93%. Suosittelemme alustan vetolujuudeksi vähintään 1,5 N/mm<sup>2</sup>, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen käyttöikä. Järjestelmän laatua rajoittaa vain alustan huono kunto.

### **POHJUSTUS**

Alusta tulee pohjustaa Europox 1000D -pohjustimella. Katso erillinen tekninen tiedote.

### **LEVITYS**

Europur 1108 on valmis käytettäväksi. Sekoita tuote (älä ohenna) varmistaaksesi tasaisen materiaalin.

Käytettäessä Europur 1108:a tulee ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja enintään +25 °C. Suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % ja pinnoitettavan alueen lämpötilan +10 ja +25 °C välissä. Materiaalin lämpötilan on oltava vähintään +15 °C, lisäsekoitus nostaa materiaalin lämpötilaa.

Älä työskentele suorassa auringonpaisteessa.

Levitä Europur 1108:a n. 600 g/m<sup>2</sup> siveltimellä, lyhytkarvaisella telalla tai lastalla Europox 1000D pohjustimen päälle 8 - 24 tunnin kuluessa pohjustuksesta. Toinen kerros levitetään n. 8 - 24 tunnin kuluessa ensimmäisen levittämisestä. Levitä värihiutaleet välittömästi vielä tuoreen toisen

kerroksen päälle. Poista ylimääräiset hiutaleet, kun pinnoitekerros on kuivunut.

## KOVETTUMINEN

Pölykuiva n. 2 tunnin kuluttua. Kovettumisaika on n. 24 tuntia (+23 °C, suhteellinen kosteus 50%). Täysin kuiva 7 vuorokauden kuluttua.

## PUHDISTUS JA ROISKEET

Työkalut ja tarvikkeet tulee puhdistaa työskentelyalueen ulkopuolella. Puhdistuksessa voidaan käyttää ksyleeniä. Ylimääräinen materiaali voidaan imeyttää sahanpuruun tai muuhun imukykyiseen aineeseen. Käytä liuottimen kanssa oikeita käsittelytapoja ja huolehdi, ettei valmiille pinnalle lennä roiskeita.

Kuivunut pinta voidaan puhdistaa useimmilla hankaamattomilla kotikäytössä olevilla puhdistusaineilla. Kysy tarvittaessa lisätietoja tuotteen maahantuojalta.

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

Europur 1108 sisältää pienen määrän reaktiivisia liuottimia sekä isosyanaattia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä suojavaatetusta ja -hansikkaita sekä silmien suojaimia. Tarkemmat käyttöturvatiedot löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. On hyvä käyttää suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekoitettaessa. Posta roiskeet välittömästi iholta pesemällä vedellä ja saippualla.

Suojavoiteen käyttö on suositeltavaa. Huuhtelee silmäroiskeita runsaalla puhtaalla vedellä n. 15 minuutin ajan. Mikäli ainetta on nautittu, on juotava maitoa ja mentävä lääkäriin. Noudata hyvää työhygieniaa.

## Huomautus

Vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mahdollista huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdotukset tuotteen käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska käyttöolosuhteet ovat ulkopuolella yrityksemme valvonnan. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote sopii kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset.

Tämä esite (14.10.2022) korvaa tuotteesta aiemmin annetun informaation.

Myynti	Betton Oy Thoro Finland
	Telekatu 1
	20260 TURKU
	<a href="http://www.betton.fi">www.betton.fi</a>